

# 錫 化 合 物 製 品

## Stannic Compound

### 酸化第二錫

#### Stannic oxide

製品名	化学式	SnO <sub>2</sub> (%)	平均粒子径 <sup>※1</sup> (μm)	比表面積 (m <sup>2</sup> /g)	梱 包
酸化第二錫-1	SnO <sub>2</sub>	99.5以上	2.5~4.5	3.5~5.5	20kg 紙袋
酸化第二錫(粗粒)	SnO <sub>2</sub>	99.5以上	4.0~8.0	—	600kg フレコン

※1 : 平均粒子径測定はレーザー散乱回折法

### メタ錫酸

#### Metastannic Acid

製品名	化学式	SnO <sub>2</sub> (%)	梱 包
メタ錫酸	SnO <sub>2</sub> ・nH <sub>2</sub> O	85.0以上	20kg 紙袋

---

## ☀ 太陽鋳工株式会社

東京支店 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル3F TEL (03) 3216-6041 FAX (03) 3216-6045  
大阪支店 大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル8F TEL (06) 6231-7535 FAX (06) 6222-3260