

モリブデン化合物製品

Molybdenum Compound

三酸化モリブデン(P-MoO₃)

Molybdenum Trioxide

化学式	MoO ₃ (%)	Na+K(%)	SO ₄ (%)	Fe+Pb(%)	PO ₄ (%)	安水溶状
MoO ₃	99.7以上	0.01以下	0.01以下	0.005以下	0.0005以下	限度内

梱包 : 20kgダンボール、250kgドラム

モリブデン酸ソーダ(M.S.C.)

Sodium Molybdate

化学式	Na ₂ MoO ₄ · 2H ₂ O(%)	SO ₄ (%)	PO ₄ (%)	SiO ₂ (%)	Fe+Pb(%)	pH	水溶性
Na ₂ MoO ₄ · 2H ₂ O	98.5以上	0.2以下	0.001以下	0.005以下	0.003以下	10.0以下	限度内

梱包 : 25kg紙袋

モリブデン酸アンモニウム(粉末)

Ammonium molybdate(powder)

化学式	MoO ₃ (%)	SO ₄ (%)	K ₂ O(%)	PO ₄ (%)	Cu(%)
(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ · 4H ₂ O	81.0以上	0.01以下	0.01以下	0.001以下	0.001以下

梱包 : 20kgダンボール、250kgドラム缶、500kgフレコンバッグ

モリブデン酸アンモニウム(結晶)

Ammonium molybdate(crystal)

化学式	MoO ₃ (%)	SO ₄ (%)	PO ₄ (%)	SiO ₂ (%)	Fe+Pb(%)
(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ · 4H ₂ O	81.0以上	0.01以下	0.001以下	0.005以下	0.002以下

梱包 : 20kgダンボール

☀ 太陽鋳工株式会社

東京支店 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル3F TEL (03) 3216-6041 FAX (03) 3216-6045
大阪支店 大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル8F TEL (06) 6231-7535 FAX (06) 6222-3260